

MATERIÁLOVÝ LIST



BOMBAY

složení	100% PES (polyester)	
šíře	140cm	
hmotnost	490g/bm	+/- 5 %

test oděru Martindale	> 100.000 otáček	
nehořlavá úprava	cigaretový test	BS 5852 source 0
žmolkování	4	
světlostálost	5	
úprava	nešpinivá - vodoodpudivá	

pokyny pro údržbu a čištění

Tekuté nečistoty odsajte papírovým ubrouskem, poté setřete vlhkým hadříkem zbytky nečistot a nechte látku vyschnout. Čištění provádějte ihned po znečištění.

Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Látku nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Odstín a dezén látky se z technologických důvodů mohou mírně lišit od vzorníku.