

MATERIÁLOVÝ LIST



FORTIS

složení	100% PES (polyester)
podklad	95% PES (polyester), 5%CO (bavlna)
šíře	145cm
hmotnost	442g/bm +/- 5%
test oděru Martindale	> 100.000 otáček
nehořlavá úprava	cigaretový test BS 5852 source 0
žmolkování	5
světlostálost	5
úprava	nešpinivá - vodoodpudivá

pokyny pro údržbu a čištění

Látka je opatřena nešpinivou - vodoodpudivou úpravou. Tekuté nečistoty odsajte papírovou utěrkou. Poté krouživými pohyby setřete vlhkým hadříkem zbytky nečistot a nechte látku vyschnout.

Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Látku nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pozdní odstraňování nečistot snižuje úspěšnost čištění.

Odstín a dezén látky se z technologických důvodů mohou mírně lišit od vzorníku.

