

MATERIÁLOVÝ LIST



MILTON

složení	97% PES (polyester), 3% NY (nylon)	
šíře	140cm	
hmotnost	420g/bm	+/- 5%
test oděru Martindale	> 150.000 otáček	
nehořlavá úprava	cigaretový test	BS 5852 source 0/EN 1021 part 1
žmolkování	5	
světlostálost	4	
úprava	nešpinivá - vodoodpudivá	

pokyny pro údržbu a čištění

Látka je opatřena nešpinivou - vodoodpudivou úpravou. Tekuté nečistoty odsajte papírovou utěrkou. Poté krouživými pohyby setřete vlhkým hadříkem zbytky nečistot a nechte látku vyschnout.

Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Látku nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pozdní odstraňování nečistot snižuje úspěšnost čištění.

Odstín a dezén látky se z technologických důvodů mohou mírně lišit od vzorníku.

