

MATERIÁLOVÝ LIST



YUCATAN

složení	90% PES (polyester), 10% CV (viskóza)	
šíře	140cm	
hmotnost	686g/bm	+/- 5%
test oděru Martindale	> 100.000 otáček	
nehořlavá úprava	cigaretový test	BS 5852 source 0
žmolkování	4 - 5	
světlostálost	5	
úprava	nešpinivá - vodoodpudivá	

pokyny pro údržbu a čištění

Látka je opatřena nešpinivou - vodoodpudivou úpravou. Tekuté nečistoty odsajte papírovou utěrkou. Poté krouživými pohyby setřete vlhkým hadříkem zbytky nečistot a nechte látku vyschnout.

Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Látku nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pozdní odstraňování nečistot snižuje úspěšnost čištění.

Odstín a dezén látky se z technologických důvodů mohou mírně lišit od vzorníku.

