

YACHT

složení	88 % PVC, 1 % PU, 11 % PES	
šíře	140 cm	+ - 3 %
hmotnost	1 008 g/bm	+ - 3 %
test oděru Martindale	> 210.000 otáček	UNI EN ISO 12947/ 1-2
světlostálost	8 (stupnice 1 až 8)	UNI EN ISO 105 B04/00
světlostálost - chlorovaná voda	5 (stupnice 1 až 5)	UNI EN 20105 A02/96
světlostálost - mořská voda	5 (stupnice 1 až 5)	UNI EN 20105 A02/96 / A03/96
odolnost proti roztržení	110 N osnova i útek	UNI 4818-74.9
pevnost v tahu	350 N/5 cm (podélně)	UNI 4818-74.6
	200 N/5 cm (příčně)	UNI 4818-74.6
odolnost proti plísni	lícová i rubová strana	AATCC test 30 - 2004
antibakteriální a antimikrobiální ochrana	99 %	ISO 22196-2011
nehořlavá úprava	cigaretový test	BS 5852 - source 0

pokyny pro údržbu a čištění

Skvrny čistěte neutrální mýdlovou pěnou za použití měkkého materiálu.

U odolných skvrn použijte 20% roztok alkoholu.

Nepoužívejte chemická rozpouštědla ani prostředky na bázi acetonu.

Pozdní odstraňování nečistot snižuje úspěšnost čištění.

Odstín a dezén materiálu se z technologických důvodů mohou mírně lišit od vzorníku.

