

MATERIÁLOVÝ LIST



FORTE

složení	100 % PES (polyester)
šíře	140 cm
hmotnost	500 g/bm +/- 4 %

test oděru Martindale	> 65.000 otáček
žmolkování	4 - 5
světlostálost	4
úprava	nešpinivá - vodoodpudivá

pokyny pro údržbu a čištění

Látka je opatřena nešpinivou - vodoodpudivou úpravou. Tekuté nečistoty odsajte papírovou utěrkou. Poté krouživými pohyby setřete vlhkým hadříkem zbytky nečistot a nechte látku vyschnout.

Pozdní odstraňování nečistot snižuje úspěšnost čištění.

Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Látku nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Odstín a dezén látky se z technologických důvodů mohou mírně lišit od vzorníku.

