

MATERIÁLOVÝ LIST



REGINA

složení	100 % PES (polyester)	
šíře	140 cm	+/- 2 %
hmotnost	786 g/bm	+/- 5 %
test oděru Martindale	100.000 otáček	
nehořlavá úprava	cigaretový test	BS 5852 source 0
žmolkování	5	
světlostálost	5	
úprava	nešpinivá - vodoodpudivá	

pokyny pro údržbu a čištění

Látka je opatřena nešpinivou - vodoodpudivou úpravou. Tekuté nečistoty odsajte papírovou utěrkou. Poté krouživými pohyby setřete vlhkým hadříkem zbytky nečistot a nechte látku vyschnout.

Pozdní odstraňování nečistot snižuje úspěšnost čištění.

Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Látku nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Odstín a dezén látky se z technologických důvodů mohou mírně lišit od vzorníku.

